



Bauart 2:r=1,0 d2 - Teil 1

Bauart 3:r=1,5 d2

Bauart 3:r=1,5 d2 - Teil 2

DN	d2	Grosime S					Grosime		r	b	e	Bauart
		1	2	3	4	5	Sa	Si				
20	26,9	1,6	-	2,3	3,2	4	-	-	29,0	43	12	3
25	33,7	2,0	-	2,6	3,2	4	1,7	2,9	38,0	56	16	3
32	42,4	2,0	-	2,6	3,6	4	2,2	3,7	48,0	69	20	3
40	48,3	2,0	-	2,6	4	5	2,3	3,6	38	62	16	2
									57,0	82	24	3
50	60,3	2,0	-	2,9	4,5	5,6	2,5	3,9	53	81	21	2
									76	106	32	3
65	76,1	2,3	-	2,9	5,16	7,1	2,5	3,9	63	102	26	2
									95	133	39	3
80	88,9	2,3	-	3,2	5,6	8,0	2,6	4,3	76	121	32	2
									114	159	47	3
100	114,3	2,6	-	3,6	6,3	8,8	3,1	4,7	102	159	42	2
									152	210	63	3
125	139,7	2,6	-	4,0	6,3	10,0	3,5	5,2	127	197	53	2
									190	260	79	3
150	168,3	-	4,0	4,5	7,1	11,0	3,9	5,9	152	237	63	2
									229	313	95	3
200	219,1	-	4,5	6,3	8,0	12,5	5,5	8,1	203	313	84	2
									305	414	126	3
250	273	-	-	6,3	8,8	-	7,7	11,3	254	391	105	2
									381	518	158	3
300	323,9	-	-	7,1	10,0	12,8	8,7	12,8	305	467	126	2
									457	619	189	3
350	355,6	-	-	8,0	11,0	12,8	9,7	13,8	356	533	148	2
									533	711	221	3
400	406,4	-	-	8,8	12,5	12,8	11,0	15,6	610	813	253	3
450	457	-	-	10,0	-	-	12,4	17,7	866	914	284	3